



## 1：基材の物性

- 品名 ● ビーズ法ポリスチレンフォーム
- 記号 ● EPS-B-3 (JIS A 9511)
- 密度 ● 20kg/m<sup>3</sup>
- 燃焼性 ● 自己消化 (JIS K 6911)

## 2：コーティングの物性

- 品名 ● 速硬化性ウレタン樹脂
- 硬化時間 ● 15秒以内
- 燃焼性 ● 自己消化 (JIS K 6911)

## 3：デコフォームの特性

- 比重 ● 0.4
- 曲げ強度 ● 60 kgf
- 引裂強度 ● 110 kg/cm
- 表面硬度 ● 72 (Shore-D)
- 防水性 ● 屋根用塗膜防水 (JIS A 6021)
- 燃焼性 ● 自己消化 (JIS K 6911)

※自己消化の説明

JIS K6911にて規定するA法において、炎を取り去った後に試験片の燃焼が180秒以内に消え、かつ燃焼した長さが25mm以上100mm以下の場合に自己消火性を持つと定める。